


LISTÓN LAMINADO DE PAULOWNIA

FICHA TÉCNICA

PROCEDENCIA

China



DESCRIPCIÓN DE LA MADERA

- Albura: Blanca.
- Duramen: Amarillo grisáceo con reflejos rosados.
- Fibra: Recta. Sin nudos.
- Grano: Fino y suave.
- Durabilidad: Alta.

PROPIEDADES FÍSICAS*

- Densidad aparente al 12% de humedad 270 Kg/m³.
Madera muy ligera.
- Estabilidad dimensional:
 - Coeficiente de contracción volumétrico 0,14 %.
 - Madera poco nerviosa.
 - Higroscopicidad de 0,0027 Kg/m³.

SECCIONES



CALIDAD ENCOLADO*

- SWP/3 Ambiente Exterior según la norma UNE EN 13354:2009.

IMPREGNABILIDAD

- Albura = impregnable.

TRATAMIENTOS

- Autoclave:
 - Orgánico (incoloro). Disolvente o al agua.
 - Sales hidrosolubles (verde).
 - Sales ignífugas (incoloro).
- Pintado. Lasures, barnices, etc.

COLABORACIÓN



CERTIFICACIONES



INFORMACIÓN

Oficina : Guadalajara
C/ Trafalgar, 28 CP 19004,
Guadalajara (España)
Telf. (+34) 949 253 942
info@maderasabad.net



*Ensayos realizados por INCAFUST-CTFC